

Deckshield Linemarker QD

Еднокомпонентна боя за маркиране, с висока износоустойчивост.



Бързо полагане



Устойчивост на износване



Добро захващане за полимерни подове



Добре различни цветове

Техническа информация¹

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН

B_{fl-s1} PN-EN 13501-1

ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ²

TRRL Pendulum Slip Test
Сухо > 40*, Мокро > 40* PN-EN 13036-4

ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ

Nil - Karsten тест (непроницаем)

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

до +80°C

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивост на бензин, д изел,антифриз,хидравлич на течност и акумулаторна киселина

УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ

AR2 PN-EN 13892-4

ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ

> 1,5 МРа - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm² PN-EN 1542

Време за изсъхване

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Леко проходим	40 мин.	< 20 мин.	< 10 мин.
Тежък трафик	> 12 ч	> 4 ч	> 3 ч



жълт



бял

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

¹ Данните в таблицата дотук са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране. ² Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от Flowcrete Polska), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

Спецификация на модела

Продукт:	Deckshield Linemarker
Завършек:	блясък
Дебелина:	прибл. 110 µm
Цвят:	бял или жълт
Производител:	Flowcrete Group Ltd, UK
Доставчик:	Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата включват

Deckshield Linemarker QD¹

¹ Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване

Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намаля нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Flowcrete Polska Sp. (наричани по-нататък "Flowcrete") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, Flowcrete не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на Flowcrete. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с Flowcrete Polska.

[09/08/19]

Flowcrete Central & Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907
Email: poland@flowcrete.com

www.flowcrete.bg