

FLOWFRESH PRIMER

Описание на продукта

3-компонентен, водно-полиуретанов грунд за бетон и циментови основи. Flowfresh Primer се свързва с основи, които имат относителна влажност до 97% (към BS 8204)

Употреби

За грундиране на бетон и замазки, преди препокриване с Flowfresh полиуретан-циментови покрития (MF, RT & HF). За порести подове е необходимо второ покритие. Възможно е да се поръси пясък (0,5 кг / м²), за да се гарантира, че покритието не се подхлъзва по време на уплътняването.

Flowfresh Primer е особено подходящ за райони, където е от съществено значение висока топлоустойчивост.

Околна среда и здраве

Flowfresh Primer е продукт без разтворители. Следвайте съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се извършва полагането.

За повече информация, моля, направете справка в информационните листове за безопасност за отделните компоненти

Съотношение на компонентите

1,9 части от компонент А се смесват с 1,8 части компонент В и 1 част от компонент С по тегло.

Добавете всички втвърдители В към основа А, разбъркайте 30 секунди преди да добавите пълнител С. Уверете се, че всички пълнители С се смесват отстрани на контейнера.

Разбъркайте с ниска скорост, като внимавате да не напълните с въздух.

Температура на прилагане

Препоръчителната температура на материала и основата е 15 - 25°C, но не по-малко от 5°C.

Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5°C в рамките на 24 часа след прилагането.

Време на полагане / време на експлоатация

Готовият продукт трябва да се използва в рамките на 20 минути при температура от 20°C.

При по-високи температури (и ако са оставени в кофата) времето за прилагане е по-кратко.

Разделете смесения продукт в по-малки количества, ако се работят малки зони.

Време за втвърдяване (при 20°C)

Може да бъде покрита след 15 часа. Може да се ходи след 10 часа.

Ниската относителна влажност, максимум 70%, както и добрата вентилация са предпоставки за постигане на горните времена за съхнене. Продуктът е напълно закален след 5-7 дни.

Не покривайте и не измивайте през първите 16 часа от втвърдяването.

Цвят

Натурален

Съдържание на сухи вещества

Прибл. 88%

Плътност

Компонент А прибл. 1,0 kg / литър. Компонент Б прибл. 1,25 kg / литър. Компонент С прибл. 2,3 kg / литър. А + В + С прибл. 1,4 kg / l.

Съхранение

Температура на съхранение между 5°C и 40°C. Защитете от замръзване.
12 месеца в неотворена опаковка за компоненти А и Б.
6 месеца в неотворена опаковка за компонент С.
Предпазвайте от влага и влага / замърсители.

Опаковка

Продуктът се доставя А + В + С в следните опаковки.

Опаковка	База А	Втвърдител В	Пълнител С
6.0 kg (4.3 литра)	2.4 kg	2.3 kg	1.3 kg