

Peran STC

Описание на продукта

Peran STC е двукомпонентна епоксидна, чиста смола. Продуктът има добра устойчивост на светлина, добра издръжливост при ранен контакт с вода (24 часа при 20°C) и висока устойчивост на химикали. Peran STC е изцяло без кристализация.

Употреби

Peran STC се използва като грунд, свързващо вещество и запечатващо покритие, главно в системи с декоративни агрегати и люспи.

Околна среда и здраве

Peran STC е без разтворители и не съдържа фенол. Практически е без мирис при употреба. Следвайте съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се извършва полагането.

За повече информация, моля, направете справка в информационните листове за безопасност за отделните компоненти.

Съотношение на компонентите

2 части от компонент А се смесват с 1 част от компонент В по тегло.

1.7 части от компонент А се смесват с 1 част от компонент В по обем.

Добавете всичкия втвърдител В към основата А. Смесете с бормашина с малка скорост и спирална бъркалка, като внимавате да не вкарате въздух.

Температура при полагане

Препоръчителната температура на основата е 15 - 25°C, но не по-малко от 10°C.

Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5°C в рамките на 24 часа след прилагането.

Време за полагане / време на експлоатация

Готовият продукт трябва да се използва в рамките на 30 минути при температура от 20°C. При по-високи температури времето за прилагане е по-кратко.

Време за втвърдяване (при 20°C)

Може да бъде покрита след 15 часа.

Може да се ходи отгоре след 15 часа. Максималното време за препокриване е 24 часа

Продуктът е напълно закален след 5-7 дни.

Високата влажност в ранните стадии на втвърдяване може да доведе до бели, матови повърхности (цъфтят). Не покривайте и не измивайте през първите 16 часа от втвърдяването.

Цвят

Безцветен.

Съдържание на сухи вещества

Приблизително 100 %.

Завършек

Гланц

Гъстота

Компонент А прил. 1.16 kg/l Компонент В прил.. 1.01 kg/l А+В прил. 1.10 kg/l.

Съхранение

12 месеца в неотворена опаковка.

Температура на съхранение между 5 и 40°C.

Предпазвайте от студ и влага / замърсители.

Пакетиране

Този продукт(А+В),се доставя в следните опаковки:

Опаковка	База А	Втвърдител В
2.4 кг (2.2 литра)	1.6 кг	0.8 кг
12 кг (10.9 литра)	8 кг	4 кг
144 кг (130.9 литра)	96 кг	48 кг
900 кг (817.5 литра)	600 кг	300 кг
1500 кг (1304 литра)	1000 кг	500 кг

СЕ Маркировка – Виж декларацията за съответствие